



**weber.vetonit JS**

## финишная полимерная шпаклевка для любых оснований

- **Уникально**  
шпаклевка, армированная микроволокном.
- **Надежно**  
высокая адгезия и трещиностойкость
- **Идеально**  
гладкая и белая поверхность под покраску за счет тонкомолотого мрамора
- **Удобно**  
возможность использовать для заделки швов и сплошного шпаклевания ГКЛ



### НАЗНАЧЕНИЕ

- Заделка швов гипсокартонных плит
- Сплошное шпаклевание гипсокартонных плит
- Выравнивание старых окрашенных поверхностей (любой тип краски)
- Финишное и суперфинишное выравнивание под обои и покраску



8 800 333 2011



SGWeberVetonitRUS



www.weber-vetonit.ru



Приложение Weber-Vetonit для IOS и Android

**weber**  
SAINT-GOBAIN



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Наполнитель	тонкомолотый мрамор
Связующее	полимерный клей
Расход смеси при заполнении швов кг/мм/м <sup>2</sup>	0,1-0,2
Расход смеси при шпаклевании кг/мм/ м <sup>2</sup>	1,2
Расход воды при заполнении швов л/кг	0,26 – 0,28
Расход воды при шпаклевании л/кг	0,32 – 0,34
Расход воды при заполнении швов на мешок 20 кг	5,2 – 5,6
Расход воды при шпаклевании на мешок 20 кг	6,4 – 6,8
Максимальная фракция, мм	0,3
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	1-2
Время использования с момента затворения водой (при хранении в закрытой таре), сутки	1(2)
Время высыхания одного слоя, ч	3-24

Фасовка: бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 20 кг и пластиковый мешок 5 кг.

Хранение: 18 месяцев со дня изготовления, при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка основания

Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены.

### Приготовление смеси

Для сплошного шпаклевания мешок (20 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 6,4 – 6,8 л воды, одновременно перемешивая. При заделке швов ГКЛ смесь высыпать в емкость с 5,2 – 5,6 л воды. Рекомендуемая температура воды + 20°C.

Смешивание производить при помощи дрели с насадкой в течение 3-5 минут. Дать раствору настояться в течение 10 минут. После этого еще раз перемешать смесь перед использованием.

Смесь пригодна для использования до 48 часов с момента затворения водой.

### Заделка швов ГКЛ

При заделке швов ГКЛ заполнить углубление шва и края соседних плит. Армирующую бумажную ленту вдавить в шов стальным шпателем шириной 75 мм. Выступающую смесь нанести поверх ленты так, чтобы шов был целиком заполнен. Для полного выравнивания использовать широкий жесткий шпатель. После высыхания обработать шлифовальной бумагой.

### Сплошное шпаклевание

Смесь наносить вручную при помощи стального шпателя или напылять механизированным способом. Предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя. Рабочие швы и поверхность шлифовать после достаточного высыхания через 1 сутки. Затвердевшая смесь готова к покраске.

### Выравнивание ранее окрашенных поверхностей

При помощи weber.vetonit JS можно выровнять ранее окрашенные поверхности. Перед тем как начинать выравнивание, необходимо удостовериться, что сцепление старой краски с основой хорошее. Для лучшего сцепления с weber. vetonit JS окрашенной поверхности необходимо придать шероховатость.

### Рекомендации

Для повышения износостойкости материала и улучшения адгезии с твердыми веществами 10% воды для смешивания заменить составом weber.vetonit MD16.

Шпаклевка weber.vetonit JS не является водостойкой и не пригодна для выравнивания полов и подготовки оснований под облицовку плиткой.

### Очистка инструмента

Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания работ.

### Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

### Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

 8 800 333 2011

 SGWeberVetonitRUS

 www.weber-vetonit.ru

 Приложение Weber-Vetonit для iOS и Android

 **weber**  
SAINT-GOBAIN