

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Мастика битумная гидроизоляционная.
Область применения	Предназначена для гидроизоляции санузлов, лоджий, подвалов, элементов фундаментов, коммуникаций и трубопроводов, работающих в условиях повышенной влажности, защиты деревянных конструкций.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Расход на 1 слой	0,5 - 2 кг/м ² в зависимости от структуры поверхности и типа выполняемой работы.
Сухой остаток	Ок. 60 %
Плотность	Ок. 0,9 кг/л
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Наносится шпателем, кистью, валиком.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	12 - 24 часа в зависимости от условий применения. После нанесения последнего слоя покрытие сушат не менее 48 часов.
Цвет	Черный
Прочность сцепления с бетоном	Не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см ²)
Теплостойкость	Не менее 70°С
Водонепроницаемость при давлении 0.03 МПа	Не менее 10 минут
Водопоглощение в течение 24 ч	Не более 2%
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Держать вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	1,8 кг, 18кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила"
ООО "ХимТоргПроект"
192007, Россия, г. Санкт-Петербург,
Ул. Тамбовская, д.13, лит.А. пом. 3Н

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ «УНИВЕРСАЛ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой. Работы проводить при температуре от -5°C до +35°C. Не проводить работы при атмосферных осадках.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от загрязнений механическим способом, ржавые металлические поверхности обработать модификатором ржавчины, высушить. При производстве гидроизоляционных работ при температуре от 0°C до -5°C необходимо очистить поверхность от наледи и снега, высушить. Мастику нагреть до 20-30°C без применения открытого огня.
Нанесение	Мастику тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом до требуемой консистенции. Для формирования оптимального защитного слоя рекомендуется укладывание мастики в 1-3 слоя с промежуточной сушкой.
Очистка инструментов	Инструмент очистить уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Проводить работы вдали от источников воспламенения. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте. При необходимости работы в помещении обеспечить его проветривание. Для защиты рук применять резиновые перчатки

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускать попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила"
ООО "ХимТоргПроект"
192007, Россия, г. Санкт-Петербург,
Ул. Тамбовская, д.13, лит.А. пом. 3Н

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный