

**ВОЛМА**

# ВОЛМА-ПОЛИФИН

## ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ ФИНИШНАЯ УКРЫВИСТАЯ

Жизнеспособность  
до 72 часов

Без запаха

Идеальна  
под покраскуВысокая  
белизнаСамая  
технологичная\*

\*среди полимерных шпаклевок ВОЛМА



volma.ru

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Для финишной (окончательной) отделки стен, потолков внутри помещений с нормальной относительной влажностью с целью получения высококачественной поверхности под покраску, оклейку обоями и другие виды декоративной отделки. Для ручного нанесения.

**ОСНОВАНИЯ:**

Поверхности, с перепадами не более 3 мм: бетонные, гипсовые оштукатуренные поверхности, поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, поверхности пазогребневых гипсовых плит.

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных и битумных пятен. Поверхность должна соответствовать СНиП 3.04.01-87. Малярные покрытия должны быть удалены. Сильновпитывающие основания обработать грунтовкой глубокого проникновения

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:**

Смесь высыпать в чистую воду ( температура воды от +5 до +20°C ) в пропорции 0,35 - 0,4 л воды на 1 кг смеси (на 1 мешок 6,65-7,6 л). Перемешать с помощью профессионального миксера или дрели с насадкой до состояния однородной массы в течение 3-5 минут. Дать отстояться раствору 3 минуты и затем повторно перемешать. Готовый раствор находится в рабочем состоянии в плотно закрытой таре в течении 72 часов.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ:**

Готовый раствор нанести на предварительно подготовленную поверхность слоем 0,2 – 3 мм и разровнять широким металлическим шпателем. При необходимости возможно нанесение в 2 и более слоев. После полного высыхания готовой ошпаклеванной поверхности основание необходимо ошкурить абразивной сеткой № 220. Перед нанесением дальнейших отделочных материалов ошкуренную поверхность загрунтовать.

Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 18 месяцев.

**УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:**

Производитель гарантирует соответствие качества продукции техническим характеристикам при соблюдении технологии работ с материалом, но не несет ответственности за его применение в целях, не предусмотренных инструкцией.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:**

ЦВЕТ	БЕЛЫЙ
РАСХОД ВОДЫ	0,35-0,4 л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	72 ЧАСА
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	ОТ +5 ДО +30°C
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	0,2-3 ММ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	5 ММ
РАСХОД СМЕСИ НА 1 КВ.М ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ	1,0 - 1,1 КГ/М2

ФАСОВКА	19 кг
КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ	60 шт